



Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.3
ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.12

Descrição: Tinta Acrílica Super Lavável Premium é uma tinta de fácil aplicação, mínimo respingamento, ótima resistência e durabilidade às intempéries. Possui secagem rápida, sem cheiro*1, excelente alastramento e resistência à lavabilidade*2. Seu fino acabamento confere requinte e sofisticação aos ambientes. Você encontra a Tinta Acrílica Super Lavável Premium nas versões fosca e acetinada. Para ajudá-lo, contamos com tecnologia internacional para o desenvolvimento de cores, proporcionando ao cliente a escolha de uma das cores prontas disponíveis no catálogo ou, ainda, o preparo, em máquina própria, de qualquer uma das mais de 3000 cores oferecidas pela Tintas Marfim Ltda.

Indicação: Indicada para diversos tipos de superfícies externas e internas como: alvenaria, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica e gesso.

Diferenciais: Sem cheiro*1, mínimo respingamento (menos sujeira), Super Lavável*2.

*1 - 3 horas após aplicação cheiro avaliado como fraco/não detectado.

*2 - O produto facilita a remoção de manchas e sujeiras. Para obter maior eficiência na remoção da sujeira e manter o aspecto original da pintura, recomendamos a limpeza a partir de 7 dias após aplicação. O requisito para látex lavável (igual a Tinta Acrílica Super Lavável Premium) é de 200 ciclos (segunda a norma ABNT NBR 11702). Ao sujar, limpe imediatamente utilizando pano ou esponja macia com solução de água e detergente neutro.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Brilho @ 60°: Máximo 04 UB

Sólidos/Massa: 41 – 56 %

Sólidos/Volume: 29 – 41 %

Peso Específico: 1,185 – 1,410 g/cm³

Viscosidade: 90 – 100 UK

Ph: 8,0 – 11,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 3 – 20 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão Acrílica, cargas minerais funcionais (inertes), pigmentos ativos, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos em geral.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens: 3,2 L, 3,6 L, 16 L e 18 L

Desempenho (Para cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35):

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a **ABNT NBR 14940:**

Mínimo 200 Ciclos

Este Produto ≥ 220 Ciclos

Poder de cobertura seca de acordo com a **ABNT NBR 14942:**

Mínimo 6m²/L

Este Produto ≥ 7,5m²/L

Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a **ABNT NBR 14943:**

Mínimo 90%

Este Produto ≥ 94%

Dados de Aplicação:

Diluíente: Água

Rendimento:

Balde de 18 L: Até 150 m² acabado.

Balde de 16 L: Até 133 m² acabado.

Galão de 3,6 L: Até 30 m² acabado.

Galão de 3,2 L: Até 26 m² acabado.

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Secagem:

Toque: 4 horas;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas.

Diluição: Até 20% de água potável.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Paredes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojetado e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras: Em ambientes externos ou Internos com umidade, nivele com Marfim Massa Acrílica. Em ambientes internos secos, nivele com Marfim Massa Corrida.

Gesso corrido, forro, sanca ou acartonado: Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Marfim Direto Gesso para garantir a aderência da tinta.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 10/2023