

Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1.



Descrição: Textura Efeitos Especiais Cimento Queimado Premium Marfim é um revestimento que traz um efeito manchado e rústico aos ambientes. Produto de acabamento fosco de fácil aplicação e hidro-repelente.

Indicação: Indicado para a decoração de superfícies de ambientes externos e internos como reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall.

Diferenciais: Sua formulação é especialmente desenvolvida com cargas e aditivos exclusivos que conferem à superfície grande durabilidade e repelência à água. Além disso, é um produto de fácil aplicação, ótima aderência, baixo odor, secagem rápida e excelente resistência.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Branca

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,620 – 1,690 g/cm³

Ph: 8,5 – 9,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 15 g/L

Ponto de Fulgor > 100 °C

Toxicidade: Consultar Fispq

Informações Técnicas:

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de Validade: 36 Meses

Embalagens: Galão de 3,6 L com 5 Kg

Dados de Aplicação:

Dilúente: Água

Diluição: Pronto para uso.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser necessário mais demãos.

Rendimento:

Reboco, repintura e massa:

pinta até 16 m²/galão de 5 Kg/demão

*Conforme Método ABNT NBR 14942

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Secagem:

Toque: 2 horas;

Entre demãos: 8 horas;

Final: 24 horas

Acessórios de Pintura:

Espátula de plástico ou desempenadeira de aço inox.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Preparo do Substrato: Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

Paredes de fibrocimento, paredes pintadas com cal, pinturas muito antigas ou placa cimentícia (absorvem muito produto): Aplique Marfim Fundo Preparador antes da Textura Efeitos Especiais Cimento Queimado Premium Marfim.

Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

Gesso corrido, forro, sanca ou acartonado: Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Marfim Direto no Gesso para garantir a aderência da textura.

Paredes mofadas: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras: Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Em ambientes externos e internos, nivele com Marfim Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Marfim Massa Corrida.

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 06/2024