

Boletim Técnico

Primer Acabamento Premium

TINTAS
marfim



Classificação: ABNT NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5.

Descrição: Primer Acabamento Premium Marfim é uma tinta sintética, que dispensa aplicação prévia de Fundo Anticorrosivo, permitindo a aplicação diretamente sobre superfícies de metais ferrosos. Primer Acabamento Premium é uma tinta sintética com tripla ação: fundo, acabamento e ação anticorrosiva. Pigmentado com fosfato de zinco. Indicado para quem deseja qualidade e praticidade. Sua fórmula inovadora proporciona maior proteção, resistência e durabilidade.

Indicação: Pode ser aplicado em superfícies externas e internas de metais ferrosos, madeira, alumínio e galvanizado (desde que previamente preparadas), cerâmica não vitrificadas e alvenaria (desde que previamente preparadas). Aplicado sobre o ferro, protege contra a ferrugem, e, sobre a madeira, contra a umidade. Projetado para uso geral em meio ambiente de corrosividade moderada. Você encontra o Primer Acabamento Premium na versão brilhante e acetinado.

Diferenciais: Produto de fácil aplicação, baixo odor, secagem rápida, excelente poder de cobertura, alto rendimento e resistência a intempéries. Para manter o baixo odor, é necessário a diluição com Aguarrás Marfim.

Propriedades Físico Químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Brilho @ 60°: Não aplicável

Peso Específico: 1,000 – 1,110 g/cm³

Volume de Sólidos: 48 % +/- 2

Espessura de filme seco - 45 a 50 µc

Viscosidade: 70 – 80 UK

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 450,00 g/L

Ponto de Fulgor > 37 °C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina Alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos. Não contém chumbo.

Prazo de Validade: 36 meses

Toxicidade: Baixa toxicidade

Embalagens: 900ml, 3,6 L e 18 L

Dados de Aplicação:

Diluyente: Aguarrás Marfim

Rendimento:

Pinta até 50 m²/galão/demão. Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

Acessórios de Pintura: Rolo de espuma, pincel de cerdas macias, pistola ou airless.

Secagem: Toque: 30 a 60 minutos;

Entre demãos: 6 a 8 horas;

Manuseio: 6 a 8 horas;

Final: 72 horas

Cura Total: 7 dias

Diluição: Se necessário adicione no máximo 10 % de Aguarrás Marfim para pintura com pincel/rolo e no máximo 20% para pintura com pistola.

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás Marfim.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 02/2021