

## NAVALVINYL BRONZE



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Um primer vinílico monocomponente indicado como primer/selante. Especificado como primer para madeira ou anticorrosivo para aço. Ele pode ser usado sob anti-incrustantes International ou como um revestimento de barreira/selador sobre anti-incrustantes incompatíveis ou desconhecidos. Pode ser aplicado acima e abaixo da linha de água.

### INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

**Cor:** Bronze

**Acabamento:** Fosco

**Volume de Sólidos:** 40 %

**Prazo de Validade:** 24 meses

**VOC:** 529 g/lit

**Volume Total:** 3,6 litros

### SECAGEM

	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Secagem ao Toque	3 min		2 h		1 h		45 min	
Repintura Temperatura do Substrato								
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Repintado com	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Naval Vinyl	12 h	6 meses	8 h	6 meses	6 h	6 meses	5 h	6 meses

### APLICAÇÃO E USO

#### Preparação

#### AÇO

Lixe para remover sujeira, graxa e contaminação salina. Assegurar que a área está isenta de contaminação e seca. Aplique duas demãos de Navalvinyl Bronze, conforme as instruções especificadas no rótulo. Aguarde seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.

#### SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS COM ANTI-INCORUSTANTES

Lixe e lave com água limpa para remover sujeira, graxa e contaminação salina. Assegurar que a área está isenta de contaminação e seca. Aplique uma demão de Navalvinyl Bronze, conforme as instruções especificadas no rótulo. Aplique seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.

#### MADEIRA

Lixe para remover sujeira, graxa e contaminação salina. Assegurar que a área está isenta de contaminação e seca. Aplique uma demão de Navalvinyl Bronze, diluído em até 5 %, conforme as instruções especificadas no rótulo. Após seis horas, aplique uma Segunda demão de Navalvinyl Bronze, sem diluir. Aguarde seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.

#### Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 09/2019

## NAVALVINYL BRONZE

### RECOMENDAÇÕES

**Diluição:** Se necessário, utilizar até 5 % de Aguarras Marfim

**Solvente de Limpeza:** Aguarras Marfim

### ALGUNS PONTOS IMPORTANTES

Não aplique este produto se a umidade for superior a 85 %. Não pinte em locais fechados.

**Rendimento Teórico:** 5,33 m<sup>2</sup>/lt.

**DFT Recomendada por demão:** 75 micrometros seco

**WFT Recomendada por demão:** 188 micrometros úmido

**Método de Aplicação:** Pistola 'Airless', Trincha ou Rolo

### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

#### Armazenamento

**Informação Geral:** Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperatura extremas. Para alcançar o prazo de validade do Navalvinyl Bronze tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

**Transporte:** Navalvinyl Bronze deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

### SEGURANÇA

**Geral:** Contém biocidas, Anti-incrustantes devem ser somente lixados com água. Nunca lixar a seco nem queimá-los para os retirar. Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto.

**Resíduos:** Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente. A lata de Navalvinyl Bronze não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.

Indústria Brasileira.

Informações ao Consumidor:

(28)3542-1136

**WWW.TINTASMARFIM.COM.BR**

CRQ – 21400312 - 21<sup>a</sup> Região

*As informações contidas nesta ficha decorrem de dados compilados para sua ajuda e orientação e são baseados em nossa experiência e conhecimento. Tendo em vista, porém, que fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência rigorosa das especificações estabelecidas, eximimo-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza.*

#### Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.  
Rev. 09/2019

2/2